NORME INTERNATIONALE ISO 17615:2007
RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Publié 2008-03-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Aluminium et alliages d'aluminium — Lingots pour refusion en alluminium allié — Spécifications

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Aluminium and aluminium alloys — Alloyed ingots for remelting — Specifications

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 17615:2007 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 79, *Métaux légers et leurs alliages*, sous-comité SC 7, *Aluminium et alliages d'aluminium moulés*.

Page 8, Tableau 1

Dans la dernière ligne du tableau, remplacer les cellules des colonnes 1 à 7 par les suivantes:

Al ZnSiMg	Al Zn10Si8Mg	7,7 à 8,3 (7,5 à 9,0)	0,27 (0,30)	0,08 (0,10)	0,10 (0,15)	0,25 à 0,4 (0,2 à 0,4)

ICS 77.120.10 **Réf. nº ISO 17615:2007/Cor.1:2008(F)**

© ISO 2008 – Tous droits réservés

Publié en Suisse

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn