



**NORME INTERNATIONALE ISO 17615:2007**  
**RECTIFICATIF TECHNIQUE 1**

Publié 2008-03-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

**Aluminium et alliages d'aluminium — Lingots pour refusion en aluminium allié — Spécifications**

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

*Aluminium and aluminium alloys — Alloyed ingots for remelting — Specifications*

*TECHNICAL CORRIGENDUM 1*

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 17615:2007 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 79, *Métaux légers et leurs alliages*, sous-comité SC 7, *Aluminium et alliages d'aluminium moulés*.

*Page 8, Tableau 1*

Dans la dernière ligne du tableau, remplacer les cellules des colonnes 1 à 7 par les suivantes:

Al ZnSiMg	Al Zn10Si8Mg	7,7 à 8,3 (7,5 à 9,0)	0,27 (0,30)	0,08 (0,10)	0,10 (0,15)	0,25 à 0,4 (0,2 à 0,4)
-----------	--------------	--------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------------------

**Pour plus d'infos, merci de nous contacter.**

**Association Sénégalaise de Normalisation**

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage  
Dakar - SENEGAL

**Tel: +221 33 829 58 25**

**Email: [asn@asn.sn](mailto:asn@asn.sn)**