
**Aluminium oxide primarily used for the
production of aluminium —
Determination of loss of mass at 300 °C
and 1 000 °C**

*Oxyde d'aluminium principalement utilisé pour la production de
l'aluminium — Détermination de la perte de masse à 300 °C et à
1 000 °C*



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn