
**Plastics — Phenolic resins —
Determination of hexamethylenetetramine
content — Kjeldahl method, perchloric
acid method and hydrochloric acid
method**

*Plastiques — Résines phénoliques — Détermination de la teneur en
hexaméthylènetétramine — Méthode Kjeldahl, méthode à l'acide
perchlorique et méthode à l'acide chlorhydrique*



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn