
**Steel strip, cold-reduced with a mass
fraction of carbon over 0,25 %**

*Feuillards en acier au carbone laminés à froid à teneur en carbone
supérieure à 0,25 %*



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn