
**Analyse chimique des matériaux
réfractaires contenant de l'alumine, de la
zircone et de la silice — Matériaux
réfractaires contenant de 5 % à 45 % de
ZrO₂ (méthode alternative à la méthode
par fluorescence de rayons X) —**

**Partie 2:
Méthodes d'analyse chimique par voie
humide**

*Chemical analysis of refractories containing alumina, zirconia, and
silica — Refractories containing 5 % to 45 % of ZrO₂ (alternative to the
X-ray fluorescence method) —*

Part 2: Wet chemical analysis



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn